



生产基地



办公总部



工程案例



工程案例



# SWD9603

## 常温固化水性环保内外墙腻子

### 产品描述

SWD9603常温固化水性环保内外墙腻子是以特殊水性高分子聚合物液体树脂与优质的腻子粉料现场配制而成。该产品是一种经济实用型墙面找平材料。精白细腻，抗粉化性能良好，施工性能优异，在不同水质情况下能保持优良的和易性。

### 产品特色与优势

- ★对墙面及涂料都有极强的粘结力
- ★抗裂性能好，能经受外墙恶劣环境，防止裂纹
- ★优良的抗拉性能，耐磨损、耐碰撞
- ★憎水透气，耐水防霉性好
- ★优异的户外耐候、耐老化性能
- ★水性材料，健康环保
- ★用刮板施工可以做出光滑的表面，简便，易清洁。

### 产品应用范围

广泛应用于各类建筑内外墙封孔处理（包括民用建筑和工业建筑）

### 产品信息

项目	结果
外观	颜色可调
光泽	哑光
表干时间(小时)	夏天：0.5-1小时 冬天：1-2小时
理论涂布率	1kg/m <sup>2</sup> (二批)的平整墙面

### 产品物理性能

项目	结果
施工性	施工无障碍
低温稳定性	不变质
涂膜外观	正常
干燥时间(表干)	≤1h
耐水性(96h)	无异常
耐碱性(48h)	无异常
涂层耐温变性(5次循环)	无异常
粉化	≤1级

### 产品施工环境

环境温度：5-35℃  
相对湿度：35-85%

### 产品应用指导

推荐干膜厚度：500-1000 μm  
建议涂装方法：刮涂

### 产品施工注意事项

- ★墙面必须平整、坚实，无油污、浮灰等脏物。脱皮、空鼓、粉化部位必须铲除。
- ★批挂两次时，应在前涂层干透后方可施工。
- ★施工温度应在5℃以上。

### 产品相应固化时间

基材温度	表干	步行强度	完全固化
+10℃	3h	8h	7d
+20℃	1h	4h	7d
+30℃	0.5h	2h	7d

### 产品保质期

储存环境温度 5-35℃  
产品保质期 12个月（未开封）  
确保产品包装密封完好  
在阴凉，通风的环境下储存，避免阳光的直射。  
包装 20公斤/桶、25公斤/桶

### 产品健康和安全管理信息

关于产品操作处置，储存及废弃处置的相关信息和建议，请参阅SWD公司最新版本的产品安全技术使用说明书（MSDS）。其中包括产品物理特性，生态学，毒理学资料及其他相关安全信息数据。

### 诚信声明

SWD公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室按相应标准测试获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果略有差异。因此SWD公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身，SWD公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

