



生产基地



办公总部



工程案例



工程案例



SWD9522

单组份聚脲工业地坪防腐耐磨涂层

产品描述

SWD9522是一种单组份芳香族聚脲防腐耐磨涂层材料，本产品同混凝土基材及环氧、聚氨酯体系涂层材料具有优秀的结合强度。由于其独特的化学结构，产品具有优秀的耐化学介质腐蚀能力；高强度，高弹性等特性，可使涂层具有耐磨、抗冲击、耐划伤等特性，有效防止混凝土地面因撞击、开裂而造成的涂层破坏，特别适合化工、印染、制药行业的应用。达到食品级的检验，也可使涂层应用于食品生产企业。可按需要配制多种颜色，优异的装饰性能可为应用场所增添光彩。

产品特点与优势

- ★高固含量，低VOC排放
- ★施工方法简便，可刷涂、滚涂、空气喷涂或高压无气喷涂。
- ★良好的耐磨、抗撞击、耐刻划、防开裂等物理性能
- ★优异的防水性能
- ★优异的耐化学腐蚀性能，可耐一定浓度酸、碱、盐、油、有机溶剂等的腐蚀
- ★优异的附着力，可快速牢固的粘结在钢铁、混凝土、木、玻璃纤维等基材的表面
- ★使用温度范围宽，可在-50℃~120℃的环境下使用
- ★单组份的特性使操作便捷，无需配比，降低了劳动力成本

产品应用范围

石油化工厂，棉纺加工厂，制药厂，酿酒厂，食品加工厂，乳制品厂、钢铁制造企业，发电厂、机械加工厂，农药生产等行业的车间及仓库地坪

产品信息

项目	结果
外观	颜色可调
比重(g/cm ³)	1.15
粘度(cps)@20℃	420
固含量(%)	≥75
表干时间(小时)	1-3
活化期(小时)	1h
理论涂布率	0.15kg/m ² (厚度100 μm)

产品物理性能

项目	测试标准	结果
硬度(邵氏A)	ASTMD-2240	85
伸长率(%)	ASTMD-412	410
拉伸强度(Mpa)	ASTMD-412	22
撕裂强度(kN/m)	ASTMD-624	63
耐磨测试(750g/500r), mg	HG/T3831-2006	7
附着力(Mpa)钢基材	HG/T3831-2006	11
附着力(Mpa)混凝土基材	HG/T3831-2006	3.2
抗冲击性能(kg.m)	GB/T23446-2009	1.0
密度(g/cm ³)	GB/T6750-2007	1.1

产品耐腐蚀性能

耐酸性30% H ₂ SO ₄ 或 10% HCl, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐碱性30% NaOH, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐性30g/L, 30d	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐盐雾, 2000h	无腐蚀，不起泡，不脱落
耐油性0号柴油，原油，30d	无腐蚀，不起泡，不脱落

(仅供参考：需要注意挥发，溅蚀，溢出等影响，如需详细数据，推荐用户自己进行浸泡测试)



产品施工环境

环境温度：-5—+35℃
 相对湿度：35—85%
 露点：金属材质表面施工时必须大于露点温度3℃以上。

产品应用指导

推荐干膜厚度	100—200 μm (或按设计要求)
覆涂间隔	4—24h, 如覆涂时间超过24小时或表面有积灰, 建议用砂纸打磨并清洁后再施工
建议涂装方法	无气喷涂, 空气喷涂, 刷涂, 滚涂

产品施工注意事项

- ★本产品可在零下5℃的低温情况下使用。如在低温环境使用时, 建议先将涂料桶放置在有空调的房间中保持24小时以上。
- ★SWD建议每次使用前先将涂料上下搅拌均匀, 使用多少、倒出多少, 并迅速将桶盖盖紧。使用后的涂料不得再倒回原桶中。
- ★本产品在出厂时已经按需要调整了涂料粘度, 施工人员不能私自添加稀释剂, 如因环境、温度原因粘度发生变化需要调整的, 应电话咨询供应方, 在厂家指导下添加专用稀释剂。

产品相应固化时间

基材温度	表干	步行强度	完全固化
+10℃	6h	24h	7d
+20℃	3h	12h	6d
+30℃	2h	8h	5d

产品保质期

储存环境温度 5℃—35℃
 产品保质期 12个月 (未开封)
 在阴凉、通风的环境下储存, 避免阳光直射, 远离热源。
 包装 5公斤/桶、20公斤/桶、25公斤/桶

产品健康和信息安全

关于产品操作处置, 储存及废弃处置的相关信息和建议, 请参阅SWD公司最新版本的产品安全技术使用说明书 (MSDS)。其中包括产品物理特性, 生态学, 毒理学资料及其他相关安全信息数据。

诚信声明

SWD公司承诺以上所列各项产品数据是在相关实验室按相应标准测试获取。测试过程中相关数据会因测试环境和方法的不同而结果略有差异。因此SWD公司建议客户使用产品前做好实验论证。除产品质量本身, SWD公司不承担任何责任并保留对以上数据进行调整和更新而不提前告知的权利。

